



PRODOTTO
UNI
11673-1
CONFORME



PELLICOLA DI TENUTA ARIA-VAPORE FI-EASY

Pellicola di tenuta aria-vapore per interno completamente autoadesiva con elevato potere collante iniziale

Pellicola di tenuta aria-vapore per interno composta da un tessuto in poliammide modificato costituito da una armatura impermeabile in 5 strati. Dispone di un lato completamente autoadesivo dotato di una colla acrilica di nuova concezione ad elevatissimo potere collante iniziale. Per facilitare l'incollaggio il lato adesivo è dotato di due o più strisce di rivestimento (in base alla misura) che consentono di incollare più semplicemente la pellicola. È sovrintonacabile e va utilizzato sul lato interno grazie alla sua funzione di freno vapore ($S_d > 10$).

Campi d'applicazione

La pellicola di tenuta FI-Easy è indicata per la sigillatura interna del giunto primario. Rispetto alle tradizionali pellicole di tenuta, essa è dotata di un lato completamente autoadesivo che rende il montaggio estremamente semplice. Prima dell'applicazione del prodotto pulire la superficie del controtelaio e del supporto su cui verrà incollata la pellicola. Applicare la pellicola al controtelaio sul lato interno partendo dal basso togliendo una striscia di rivestimento dalla pellicola. Sugli angoli formare un'asola che consenta poi di girare la pellicola verso il muro. Riempire lo spazio tra la pellicola e il muro con la schiuma. Ripiegare la pellicola di tenuta sopra la schiuma ed incollarla al muro rimuovendo la striscia di rivestimento in polietilene. La pellicola deve essere intonacata entro 3 mesi dalla sua applicazione.

Certificazioni e Prestazioni conformi alla norma UNI 11673-1

CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI	METODO DI PROVA	LIMITE AMMESSO	VALORE RAGGIUNTO	CONFORMITÀ
Permeabilità del giunto	UNI EN 12114	$V=1*(P/10)^{2/3}$	$a_n \leq 0,1 \text{ m}^3/\text{h m (daPa)}^{2/3}$	CONFORME
Compatibilità con altri materiali edili	DIN 18542	soddisfatta	soddisfatta	CONFORME
Traspirabilità	UNI 11470	$s_d > 2$ sul piano di permeabilità all'aria interna.	$S_d \geq 10$	CONFORME
Emissione di sostanze volatili (COV-VOC)	UNI EN ISO 16000	Valore dichiarato	TVOC < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	CONFORME

Certificazioni e Prestazioni

Composizione della fibra/pellicola		Armatura in 5 strati di poliammide modificato
Colla		Dispersione acrilica 240 gr/m^2
Peso	EN 29073-1	circa 300 g/m^2
Densità	EN 29073-1	circa 0,50 mm
Impermeabilità all'aria	DIN EN 12207	Classe 4 ($a_n \leq 0,1 \text{ m}^3/\text{h m}$)
Impermeabilità alla pioggia battente	EN 1027	>1050 Pa
Resistenza contro l'infiltrazione d'acqua	DIN EN 13984	W1
Comportamento al fuoco	EN 13501	E
Stabilità ai raggi UV		3 mesi. Trascorso questo periodo, deve essere inglobata nell'intonaco
Soprintonacabilità		garantita (certificato di prova MPA Hannover 130059)
Resistenza alla temperatura		da -40°C a +80°C
Stoccabilità		24 mesi

Limitazioni della responsabilità

La presente scheda fornisce raccomandazioni senza alcun vincolo né garanzia. Le istruzioni per l'applicazione qui riportate devono essere adattate alle rispettive condizioni. L'utilizzatore è tenuto a verificare eseguendo dei test in prima persona l'idoneità e la possibilità di applicazione per evitare difetti per i quali noi non rispondiamo. L'ultima versione di questa scheda è consultabile sul sito www.posaclima.it. L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste notizie, data l'eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.