



DOOR ECO ACRYL

Sigillante Acrilico Sovraverniciabile Flex

Sigillante acrilico specifico per raccordare le fughe interne lungo i giunti di posa del serramento e delle porte interne. Caratterizzato da un basso ritiro, è rapido in essiccazione e sovra verniciabile. È utile per chiudere qualsiasi crepa nel muro essendo plasto-elastico e sovra verniciabile. Le sue principali caratteristiche sono:

- Eccellente rapporto qualità/prezzo
- Sovraverniciabile con vernici all'acqua e sintetiche
- Ottima adesione sui principali materiali da costruzione senza l'ausilio di primer specifici
- Inodore

Oltre alla formulazione liscia è disponibile la formulazione ruvida che imita perfettamente la struttura dell'intonaco. Utilizzando questo prodotto sul muro il risultato estetico è perfetto e, a differenza dello stucco, la crepa non si riapre più.

Classificato Classe F EXT/INT secondo UNI EN 15651-1

CAMPI D'APPLICAZIONE

Specificatamente studiato per raccordare esteticamente le fughe tra serramento e muratura e tra porte interne e muratura. È possibile altresì raccordare fughe sul muro (crepe/buchi ecc) ed è compatibile con i principali substrati murari (intonaco/gesso/cartongesso. Non è compatibile per sigillature costantemente esposte all'acqua. Non compatibile con PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neoprene, bitume.

È possibile applicare il prodotto all'esterno solo in condizioni climatiche buone e asciutte; il cordolo deve rimanere asciutto per almeno 5 ore dopo l'applicazione. Tuttavia la durabilità all'esterno non è garantita.

APPLICAZIONE

Temperatura di applicazione da + 5 ° C a + 40 ° C (sia per l'ambiente che per i substrati). Tutti i supporti devono essere puliti, asciutti e privi di grasso e polvere. Per migliorare l'adesione su substrati molto porosi come, gesso, gasbeton ecc è possibile trattare la superficie con una miscela composta da 1 parte di prodotto e 2 parti di acqua.

Caratteristiche

Colore	Bianco	
Temperatura di lavorazione	Da +5°C a +30°C	
Base	Acrilica	
Densità	0,60 g/ml	
Tempo di formazione della pelle	23°C, 50% HR	5 min
Resistenza alla temperatura	da -20° C a +75° C	
Stoccabilità	12 mesi	

LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

La presente scheda fornisce raccomandazioni senza alcun vincolo né garanzia. Le istruzioni qui riportate devono essere adattate alle rispettive condizioni. L'utilizzatore è tenuto a verificare eseguendo dei test in prima persona l'idoneità e la possibilità di applicazione per evitare difetti per i quali noi non rispondiamo. L'ultima versione di questa scheda è consultabile sul sito www.posaclima.it.

L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste notizie, data l'eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.