



PRO GRIP ACTIVATOR

Facilitatore di adesione per nastri bi-adesivi e sigillanti

Cod. KLGPROGRIPP1

Miscela di solventi e sostanze attive per migliorare l'adesione di sigillanti fluidi ibridi e a base silicone, nonché dei nastri bi-adesivi su superfici difficili, come alluminio verniciato a polvere e numerose altre superfici. Consigliato dove il sigillante o il nastro bi adesivo devono garantire performance di tenuta meccanica ed ermetica.

I PLUS DEL PRODOTTO

- Estremamente efficace anche su alluminio verniciato ed anodizzato
- Non lascia tracce biancastre e non sporca
- Facile da utilizzare
- Facilita l'adesione dei nastri bi-adesivi e dei sigillanti fluidi ibridi e base silicone anche su PVC, supporti pellicolati ed ABS

CAMPI D'APPLICAZIONE

Pro Grip Activator è stato specificatamente studiato per facilitare l'adesione su superfici difficili come, ad esempio alluminio verniciato o PVC prima dell'applicazione dei nastri bi-adesivi e dei sigillanti fluidi a base ibrida (MS Powerflex25) e siliconica (FENSTER SILICON). Grazie al suo potere di attivazione, l'adesione diventa molto più tenace.

Normalmente adatto per ogni tipologia di superficie, in particolare su vetro, PVC, supporti pellicolati, alluminio grezzo, anodizzato e verniciato.

Fare comunque sempre una prova preliminare di adesione prima di procedere con l'applicazione in serie.

MODO D'USO

Preparazione supporto

Prima dell'applicazione di PRO GRIP, pulire e sgrassare la superficie con il pulitore a base alcool POSACLIMA SURFACE CLEANER (cod. KLCLEANER).

Applicazione-lavorazione

Scuotere bene il flacone prima dell'utilizzo.

Il prodotto può essere applicato direttamente a spruzzo oppure con un panno adeguatamente imbevuto di prodotto, per poter applicare in maniera abbondante il prodotto sulla superficie da trattare. Attendere un tempo adeguato per permettere l'essiccazione del solvente e l'attivazione delle sostanze attive. Normalmente 5 minuti sono sufficienti. In caso di temperature rigide, attendere qualche minuto in più. La superficie è attiva per un periodo fino a 4 ore, passate le quali è necessaria una nuova applicazione.

La superficie trattata diventa inizialmente lucida (effetto bagnato) e poi, dopo circa 30 secondi, opaca (quando il solvente è evaporato). Attendere ancora qualche minuto prima di applicare i sigillanti fluidi o i nastri bi-adesivi. Cambiare spesso il panno per evitare eventuali contaminazioni e sostituire panni sporchi. L'applicazione del prodotto non prevede di strofinare in maniera circolare o incrociata.

Avvertenze e suggerimenti

Dopo la spruzzatura, tenere la bomboletta a testa in giù e premere la testina di nebulizzazione fino a far fuoriuscire solo propellente e niente altro, per evitare l'intasamento della bomboletta.

Non utilizzare su superfici congelate o umide di condensa.

L'applicazione di Pro Grip è consigliata solo per aumentare l'adesione dei sigillanti e dei nastri bi-adesivi. Usi diversi non sono suggeriti.

CARATTERISTICHE E PRESTAZIONI

Densità	0,75 +-5% g/ml
Temperatura di lavorazione	da +5°C a +30°C
Tempo di essiccazione (23°C e 50% R.H.)	Ca. 5 min (*)
Consumo (*)	Ca. 3.5 m ² /spray
Stoccabilità	in un luogo fresco e asciutto per 36 mesi

(*) questi valori possono variare in base a fattori ambientali quali temperatura, umidità e tipo di substrati.

LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITÀ

La presente scheda fornisce raccomandazioni senza alcun vincolo né garanzia. Le istruzioni per l'applicazione qui riportate devono essere adattate alle rispettive condizioni. L'utilizzatore è tenuto a verificare eseguendo dei test in prima persona l'idoneità e la possibilità di applicazione per evitare difetti per i quali noi non rispondiamo. L'ultima versione di questa scheda è consultabile sul sito www.posaclima.it.

L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste notizie, data l'eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.